

Декоративна мазилка с ефектен релеф и отблясъци

Вододисперсионна интериорна
мазилка

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

BALITURA ARAZZO представлява интериорна вододисперсионна мазилка, към която може да се добавят отблясващи частици. Предлага се в 10 цвята, фабрично приготвена и тонирана, което гарантира постоянство на качеството и цвета. Изключително красивата и ефирна визия на мазилката се допълва идеално от специална перлена основа, което допълнително усилва естетическия ефект и дава огромно разнообразие на дизайнерските решения, превръщайки **BALITURA ARAZZO** в изключителен финален штрих за всеки модерен дом.

Предназначението на продукта е направа на фино декоративно покритие по стени и тавани на вътрешни помещения. Притежава кратки срокове на изсъхване и отлична покривност. Един литър от продукта е достатъчен за до 6 м².

BALITURA ARAZZO е водоразредима, безвредна е и не съдържа разтворители, летливи органични съединения и опасни за здравето и околната среда химични съставки.

СВОЙСТВА

- ❖ готова за употреба
- ❖ отлична покривност
- ❖ лесна за нанасяне
- ❖ кратки срокове за изсъхване
- ❖ безвредна

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

BALITURA ARAZZO е подходяща за работа върху основи от гипсови шпакловки и гипскартон, след задължително грундиране. Основата трябва да бъде гладка, суха и добре почистена. Фугите при гипскартона трябва да са запълнени, а плоскостите шпакловани. Стари бои или други неносещи покрития трябва да се измият или отстранят механично.

За изравняване на попиращата способност, подобряване на адхезията, обезпрашаване, и уеднаквяване на цвета с този на крайния продукт, основата трябва да се грундира с включения в комплекта специално разработен грунд **BALITURA FONDO**, тониран в цвета на мазилката.



ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

BALITURA ARAZZO е готова за употреба, след като бъде разбъркана до постигане на хомогенен цвят. Препоръчително е използването на хартиено тиксо, за да се предпазят съседните стени или съществуващата вече настилка.

BALITURA ARAZZO се нанася в два слоя. Първият е основа и се нанася с бояджийски ваяк като боя. По желание към мазилката може да се добавят декоративни бляскави частици, вложени в комплекта. Разбърква се с плавни движения, ръчно. Вторият слой е мазилката и се нанася след изсъхване на предишния/минимум 4 часа/ чрез хаотично притискане или чрез „тупкане“ с маламашка. Остава се да престои 7-8 минути, за да изсъхне леко и се загладва с много лек натиск на маламашката. Не се допуска разреждане на материалите. Работи

BALITURA ARAZZO

се без прекъсване, от ръб до ръб, с къси движения и без голям натиск върху инструмента.

Необходимото време за изсъхване на положения втори слой е около 6 часа.

РАЗХОД

- около 0,165 – 0,250 л/м²

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- хартено тиксо
- бояджийски ваяк
- маламашка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Продуктът е предназначен за вътрешно приложение. Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Три пластмасови опаковки по 1 л и опаковка с декоративни бляскави частици в картонена кутия. Комплектът включва 1 брой основа, 1 брой мазилка, 1 брой декоративни бляскави частици и 1 брой грунд.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **BALITURA ARAZZO** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5°C до +30°C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	по каталог
Форма (агрегатно състояние)	течно
Време за съхнене	6 ч
Плътност	1,52 g/cm ³
Адхезия към основата	3,19 N/mm ²
pH - стойност	7,8
Съдържание на нелетливи вещества	62,62 %
Коефициент на водопропускливост - w	0,23 kg/m ² .h ^{0.5} (клас W ₂)

BALITURA ARAZZO

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.