

Перлена боя със стъклени сфери

Вододисперсионна интериорна боя

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

BALITURA DI VETRO представлява интериорна вододисперсионна боя с вложени в нея миниатурни сферични тела. Боята се предлага в 8 цвята, фабрично приготвена и тонирана, което гарантира постоянство на качеството и цвета. Изключително красивата и елегантната визия, наподобяваща инкрустирани перли и богатата цветова феерия дават огромно разнообразие на дизайнерските решения и превръщат **BALITURA DI VETRO** в идеалния финален штрих за всеки модерен дом.

Предназначението на боята е направа на фино декоративно покритие по стени и тавани на вътрешни помещения. Притежава кратки срокове на изсъхване и отлична покривност. Един литър от боята е достатъчен за до 8 м².

BALITURA DI VETRO е водоразредима, безвредна е и не съдържа разтворители, летливи органични съединения и опасни за здравето и околната среда химични съставки.

СВОЙСТВА

- ❖ готова за употреба
- ❖ отлична покривност
- ❖ лесна за нанасяне
- ❖ кратки срокове за изсъхване
- ❖ безвредна

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

BALITURA DI VETRO е подходяща за работа върху основи от гипсови шпакловки и гипскартон, след задължително грундиране. Основата трябва да бъде гладка, суха и добре почистена. Фугите при гипскартона трябва да са запълнени, а плоскостите шпакловани. Стари

бои или други неносещи покрития трябва да се измият или отстранят механично.

За изравняване на попиващата способност, подобряване на адхезията, обезпрашаване, и уеднаквяване на цвета с този на боята, основата трябва да се грундира с включения в комплекта специално разработен грунд **BALITURA FONDO**.



ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

BALITURA DI VETRO е готова за употреба, след като бъде разбъркана до постигане на хомогенен цвят. Препоръчително е използването на хартиено тиксо, за да се предпазят съседните стени или съществуващата вече настилка.

BALITURA DI VETRO се нанася в един слой с помощта на четка, като се допуска разреждане на материала с до 5% вода. Работи се без прекъсване, от ръб до ръб, с къси движения и без голям натиск върху инструмента.

Желателно е, по време на нанасянето на **BALITURA DI VETRO**, периодично да се връща назад по работната площ и с помощта на суха четка, и леки движения, да се дооформи повърхността, за да изпъкнат сферите и декоративните шарки.

Необходимото време за изсъхване на положения слой е около 6 часа.

РАЗХОД

BALITURA DI VETRO

- около 0,120 – 0,165 л/м²

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- хартено тиксо
- четка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Продуктът е предназначен за вътрешно приложение. Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Две пластмасови опаковки по 1 л в картонена кутия. Комплектът включва 1 брой боя и 1 брой грунд.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична

карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **BALITURA DI VETRO** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5°C до +30°C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	по каталог
Форма (агрегатно състояние)	течно
Време за съхнене	6 ч
Плътност	1,52 g/cm ³
Адхезия към основата	3,19 N/mm ²
pH - стойност	7,8
Съдържание на нелетливи вещества	62,62 %
Коефициент на водопропускливост - w	0,23 kg/m ² .h ^{0.5} (клас W ₂)

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

BALITURA DI VETRO

decorative paint®
Balitura